

# Jotashield Tex Fine

## جوتاشیلد تکس فاین

### نوع محصول

یک محصول با کیفیت ممتاز، انعطاف پذیر، مخصوص نمای ساختمان، آب پایه و بافت دار است. پایه آن اکریلیک امولسیون خالص می باشد و دارای سنگ دانه های سخت است.

### ویژگی ها و مزایا

مقاومت بسیار خوبی را نسبت به شرایط آب و هوایی و نفوذ آب ایجاد می کند. رنگ های منحصر به فرد بسیار مقاوم در برابر اشعه فرابنفش متضمن حفاظت پایدار در مقابل اثرات مخرب اشعه فرا بنفش موجود در نور خورشید می باشد. فرمولاسیون منحصر به فرد آن، بتن را در مقابل کربناسیون حفاظت می نماید (یعنوان یک پوشش ضد کربناسیون عمل می کند). بافت جذابی ایجاد می کند که وقتی با غلتک اسفنجی اجرا می شود به خوبی عیوب کوچک زیر کار را پنهان می کند و می پوشاند. این محصول طوری طراحی شده است که جلوه مات همراه بافت متوسط ارائه دهد. توانایی پوشاندن ترک ها تا 0.5 میلی متر را دارد.

### موارد توصیه شده مصرف

ایده آل برای دکوراسیون و حفاظت از نمای بیرونی ساختمان است.

### سطح اولیه

سطح سیمانی و یا گچی، بتن، انواع بلوک، پائل گچی و سطوح آماده کار.

## مشخصات محصول

|                  |   |
|------------------|---|
| اندازه بسته بندی | 4 لیتر، 18 لیتر                                   |
| طیف رنگ          | لطفا به طیف رنگهای نمای خارجی جوتن مراجعه نمایید. |
| مواد جلد         | از حجم 2% ± 47 تنوریک                             |
| وزن مخصوص        | 1,3 تنوریک  |
| VOC              | 34 g/l ISO 11890 EU                               |
| VOC              | 26,9 g/l US EPA متد 24                            |

## روش اجرا

### قابلیت اجرای محصول با

غلتک: توصیه می شود.

قلم مو: برای رنگ کردن گوشه ها و لبه ها توصیه می شود.

اسپری: هابر گان یا سایر تجهیزات مناسب. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با جوتن مشورت کنید.

### شرایط حین اجرا

نمای سطح باید حداقل 10 درجه سانتیگراد و حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم هوا باشد که لازم است در مجاورت سطح اندازه گیری شود. وجود جریان هوا در نواحی محدود یا محصور ضروری است تا نسبت به خشک شدن کامل اطمینان حاصل شود.

## نرخ انتشار در هر دست

نرخ انتشار تنوریک 7.2 – 4.5 m<sup>2</sup>/l

نرخ انتشار بستگی به ضخامت رنگ اجرا شده، نوع بافت، تخلخل سطح، عیوب موجود، دما، هر رفت رنگ طی اجرا و عوامل دیگر دارد. میانگین نرخ انتشار را می توان در سلیت پروژه و با اجرای عملی تولید نمود. حداکثر نرخ انتشار با حداقل ضخامت لایه رنگ خشک به دست می آید و بالعکس.

## رقیق کننده (تینر)

ب

## رقیق سازی

حداکثر 10%

## تمیز کردن ابزار رنگ بوسیله

ب

## زمان خشک شدن

به طور کلی زمان خشک شدن به جریان هوا، دما، ضخامت لایه رنگ و تعداد لایه ها بستگی دارد و به همان نسبت از این عوامل تأثیر می پذیرد.

1. توصیه می شود رنگ آمیزی مجدد با همان نوع رنگی که قبلا به کار رفته انجام شود.

2. در صورت اجرا در چند لایه، زمان خشک شدن از تعداد و توالی لایه ها و همچنین کل ضخامت لایه های اجرا شده قبلی تأثیر می پذیرد.

3. سطح باید قبل از اجرای لایه بعدی کاملا خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

## رطوبت نسبی (RH) 50%

| نمای سطح                           | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| خشک شدن (اولیه) سطح                | 6 h   | 3 h   | 1 h   |
| خشک شدن کامل                       | 10 h  | 5 h   | 3 h   |
| خشک شدن برای اجرای لایه بعد- حداقل | 10 h  | 5 h   | 3 h   |

## دستور العمل اجرا

## آماده سازی سطح

سطح باید صاف، تمیز، خشک و عاری از هرگونه غبار، چربی، گریس، روغن و غیره باشد. هرگونه اثری از عامل های انتشار/عامل های خشک شدن باید از بین برود. سمباده کاری نرم با مواد ساینده مناسب قبل از اجرا توصیه می شود. هرگونه غبار یا ذرات کوچکی که از سمباده کاری بر جای مانده است باید زوده شود.

## سیستم پیشنهادی رنگ

## پرایمر

پرایمر نفوذکننده جوتاشیلد یا پرایمر جوتاشیلد مقاوم در برابر قلیا: 1 دست

## تلپ کوت

جوتاشیلد تکس فاین: 2 دست

## تپ کوت

فنوماستیک مای هوم ریچ مات: 2 دست

## توجه

با توجه به حوزه مصرف، سیستم های دیگر نیز می توانند پیشنهاد شوند.

نوار چسبی که برای ماسک کردن استفاده شده باید بلافاصله بعد از اجرای تپ کوت کنده شود.

محتویات قوطی هایی که دارای شماره Batch متفاوت هستند باید قبل از مصرف با هم ترکیب شوند.

لطفا جهت دریافت مشاوره فنی با واحد فروش رنگ های ساختمانی تماس بگیرید.

این محصول در این کشورها تولید می شود: امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی، عمان، مصر و ایچی

## شرایط نگهداری

نگهداری این محصول باید طبق مقررات ملی باشد. قوطی ها باید خشک، خنک، دارای فضا جهت جریان هوا و به دور از منبع گرما و احتراق باشند. قوطی ها باید کاملاً در بسته باشند. با دقت حمل شود.

## گواهینامه ها

0.5 mm : Taywood Engineering, UK : مقاومت در برابر ترک

طبقه بندی class 1 : مقاومت در برابر انتشار دی اکسید کربن  
153 M : معادل ضخامت لایه هوا (EN- 1062-6 بر اساس)  
: Taywood Engineering, UK

## سلامت و ایمنی

لطفاً به ملاحظات محیط زیستی و احتیاطی که روی قوطی درج شده توجه فرمایید.

مشخصات ایمنی محصول صادر شده و موجود است.

جزئیات بیشتر درباره ریسک های مربوط به سلامت و ایمنی و اقدامات احتیاطی جهت استفاده از این محصول در مشخصات ایمنی محصول مشخص شده است.

کمک های اولیه، به بخش 4 مراجعه شود.

نگهداری و انبارش، به بخش 7 مراجعه شود.

اطلاعات مربوط به حمل و نقل، به بخش 14 مراجعه شود.

اطلاعات مربوط به مقررات، به بخش 15 مراجعه شود.

## سلب مسئولیت

اطلاعات مربوط به این سند با توجه به اطلاعات جوتن تهیه شده است و مبنای آن تست آزمایشگاهی و تجربه عملی است. محصولات جوتن بعنوان محصولات نیمه تمام شده در نظر گرفته می شوند و موارد استفاده از آن در اغلب موارد خارج از کنترل جوتن است. جوتن نمی تواند چیزی غیر از کیفیت خود محصول را تضمین کند. تغییرات جزئی در برخی محصولات ممکن است جهت تطابق با نیازهای هر منطقه ایجاد شود. جوتن این حق را برای خود محفوظ می دارد که اطلاعات ارائه شده را بدون اطلاع ثانوی تغییر دهد.

مصرف کنندگان باید همیشه جهت دریافت راهنمایی در مورد مناسب بودن این محصول با توجه به نیاز خود و روش های خاص اجرا با جوتن مشورت کنند.

در صورتیکه هر گونه اختلاف یا تناقضی در نسخه زبان های مختلف این سند مشاهده شود، نسخه انگلیسی آن (United Kingdom) مورد قبول است.