

Lady Design Romano

لیدی دیزاین رومانو

نوع محصول

این محصول، یک رنگ پایه آب با کیفیت ممتاز است. پایه آن نوعی کوپلیمر اکریلیک امولسیون سخت است و دارای سنگ دانه های سخت و درشت است.

ویژگی ها و مزایا

جلوه سنگی رومی شاهانه ارائه می دهد. این محصول شامل رنگ های انتخاب شده زیبایی است که به شما در خلق یک جلوه بی نقص کمک می کند.

موارد توصیه شده مصرف

این محصول یک تاپ کوت با فرمول بندی ویژه می باشد که برای همه محیط های داخلی، از جمله رستوران ها، ویلاها، هتل ها و سایر فضاهای داخلی با اعتبار مناسب می باشد.

سطح اولیه

سطح سیمانی و یا گچی، بتن، انواع بلوک، پانل گچی، سطوح آماده کار، ام دی اف، تخته چند لا و غیره.

مشخصات محصول

اندازه بسته بندی	4 لیتر 10 لیتر
طیف رنگ	لطفا به راهنمای محصولات لیدی مراجعه نمایید.
مواد جلد	از حجم 2% ± 57 توریک
وزن مخصوص	1,75 توریک
VOC	10 ISO 11890EU g/l

روش اجرا

قابلیت اجرای محصول با

کارک، مله (که از استیل ضد زنگ ساخته شده باشد).

شرایط حین اجرا

نمای سطح باید حداقل 10 درجه سانتیگراد و حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم هوا باشد که لازم است در مجاورت سطح اندازه گیری شود. وجود جریان هوا در نواحی محدود یا محصور ضروری است تا نسبت به خشک شدن کامل اطمینان حاصل شود.

نرخ انتشار در هر دست

نرخ انتشار بستگی به ضخامت رنگ اجرا شده، نوع بقت، تخلخل سطح، عیوب موجود، نما، هنر رفت رنگ طی اجرا و عوامل دیگر دارد. در عمل، میزان مصرف رنگ حدود 0.7 تا 1 کیلوگرم به ازای هر متر مربع است. میادگین نرخ انتشار را می توان در سلیت پروژه و با اجرای عملی تکنید نمود.

ضخامت لایه رنگ در هر دست

ضخامت لایه رنگ می تواند متفاوت باشد و در اینجا به طور متوسط اندازه گیری شده است.

رقیق کننده(تینر)

تَب

رقیق سازی

حداکثر 10%

تمیز کردن ابزار رنگ بوسیله

تَب

زمان خشک شدن

به طور کلی زمان خشک شدن به جریان هوا، دما، ضخامت لایه رنگ و تعداد لایه ها بستگی دارد و به همان نسبت از این عوامل تأثیر می پذیرد.

1. توصیه می شود رنگ آمیزی مجدد با همان نوع رنگی که قبلا به کار رفته انجام شود.

2. در صورت اجرا در چند لایه، زمان خشک شدن از تعداد و توالی لایه ها و همچنین کل ضخامت لایه های اجرا شده قبلی تأثیر می پذیرد.

3. سطح باید قبل از اجرای لایه بعدی کاملا خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

رطوبت نسبی (RH) 50%

دما	10 °C	23 °C	40 °C
زمان خشک شدن کامل	24 h	5 h	3 h
زمان خشک شدن	24 h	5 h	3 h

دستور العمل اجرا

آماده سازی سطح

سطح باید صاف، تمیز، خشک و عاری از هرگونه غبار، چربی، گریس، روغن و غیره باشد. هرگونه اثری از عامل های انتشار/عامل های خشک شدن باید از بین برود. سمباده کاری نرم با مواد ساینده مناسب قبل از اجرا توصیه می شود. هرگونه غبار یا ذرات کوچکی که از سمباده کاری بر جای مانده است باید زوده شود.

سیستم پیشنهادی رنگ

پرایمر

پرایمر فنوماستیک امولسیون: 1 دست

پرکننده (فیلر)

بتونه: 2 دست

تلپ کوت

لیدی دیزاین رومانو: 2 دست

توجه

با توجه به حوزه مصرف، سیستم های دیگر نیز می توانند پیشنهاد شوند.

محتویات قوطی هایی که دارای شماره Batch متفاوت هستند باید قبل از مصرف با هم ترکیب شوند.

لطفا جهت دریافت مشاوره فنی با واحد فروش رنگ های ساختمانی تماس بگیرید.

این محصول در این کشورها تولید می شود: امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی، عمان، مصر و ایچی

شرایط نگهداری

نگهداری این محصول باید طبق مقررات ملی باشد. قوطی ها باید خشک، خنک، دارای فضا جهت جریان هوا و به دور از منبع گرما و احتراق باشند. قوطی ها باید کاملاً در بسته باشند. با دقت حمل شود.

سلامت و ایمنی

لطفاً به ملاحظات محیط زیستی و احتیاطی که روی قوطی درج شده توجه فرمایید.

مشخصات ایمنی محصول صادر شده و موجود است.

جزئیات بیشتر درباره ریسک های مربوط به سلامت و ایمنی و اقدامات احتیاطی جهت استفاده از این محصول در مشخصات ایمنی محصول مشخص شده است.

کمک های اولیه، به بخش 4 مراجعه شود.

نگهداری و انبارش، به بخش 7 مراجعه شود.

اطلاعات مربوط به حمل و نقل، به بخش 14 مراجعه شود.

اطلاعات مربوط به مقررات، به بخش 15 مراجعه شود.

سلب مسئولیت

اطلاعات مربوط به این سند با توجه به اطلاعات جوتن تهیه شده است و مبنای آن تست آزمایشگاهی و تجربه عملی است. محصولات جوتن بعنوان محصولات نیمه تمام شده در نظر گرفته می شوند و موارد استفاده از آن در اغلب موارد خارج از کنترل جوتن است. جوتن نمی تواند چیزی غیر از کیفیت خود محصول را تضمین کند. تغییرات جزئی در برخی محصولات ممکن است جهت تطابق با نیازهای هر منطقه ایجاد شود. جوتن این حق را برای خود محفوظ می دارد که اطلاعات ارائه شده را بدون اطلاع ثانوی تغییر دهد.

مصرف کنندگان باید همیشه جهت دریافت راهنمایی در مورد مناسب بودن این محصول با توجه به نیاز خود و روش های خاص اجرا با جوتن مشورت کنند.

در صورتیکه هر گونه اختلاف یا تناقضی در نسخه زبان های مختلف این سند مشاهده شود، نسخه انگلیسی آن (United Kingdom) مورد قبول است.